

Redução dos impactos ambientais e aumento da pontuação LEED através de melhorias no concreto

GRAZIELLE RIBEIRO VICENTE – ENGENHEIRA CIVIL

SELMO CHAPIRA KUPERMAN – DIRETOR

EDUARDO ISSAMU FUNAHASHI JÚNIOR – ENGENHEIRO CIVIL

DSEK

HENRIQUE MACHADO DE MENDONÇA – GERENTE

CAIO ALENCAR RIBEIRO – ANALISTA DE SUSTENTABILIDADE

eTOOL

RESUMO

A BUSCA POR CONSTRUÇÕES MAIS SUSTENTÁVEIS TEM AUMENTADO NOS ÚLTIMOS ANOS. UMA FORMA DE AVALIAR OS IMPACTOS AMBIENTAIS ASSOCIADOS A TODAS AS ETAPAS DA VIDA DE UM PRODUTO OU SERVIÇO É A CHAMADA AVALIAÇÃO DE CICLO DE VIDA (ACV), COM CARACTERÍSTICAS SUSTENTÁVEIS ASSEGURADAS VIA CERTIFICADO LEED. QUANTO MAIOR A PONTUAÇÃO LEED DE UMA EDIFICAÇÃO, MAIOR É A REDUÇÃO DOS SEUS IMPACTOS AMBIENTAIS, PODENDO CHEGAR A 4 PONTOS PARA O CRÉDITO DE ACV, O QUE REPRESENTA UMA REDUÇÃO DE IMPACTO DE 20%.

COMO O CONCRETO É UM DOS MATERIAIS MAIS CONSUMIDOS NO MUNDO, FOI FEITO UM ESTUDO ABRANGENDO ALGUMAS ALTERAÇÕES NA SUA COMPOSIÇÃO QUE CONTRIBUÍRAM SIGNIFICATIVAMENTE PARA A REDUÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS E PARA O AUMENTO DA PONTUAÇÃO LEED DA OBRA. AS ALTERAÇÕES FEITAS NOS TRAÇOS DE CONCRETO PERMITIRAM A OBTENÇÃO DE 3 PONTOS NA CERTIFICAÇÃO LEED, ALÉM DISSO PERMITIRAM A MITIGAÇÃO DE MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS NAS ESTRUTURAS DE CONCRETO E CONTRIBUÍRAM PARA A REDUÇÃO DO CUSTO DA OBRA.

Palavras-chave: sustentabilidade, LEED, impacto ambiental, ACV, concreto.

1. OBJETIVO

Este trabalho apresenta um estudo realizado em um edifício em construção na cidade de São Paulo, com o objetivo de reduzir os impactos ambientais causados pela construção civil e, consequentemente, aumentar a pontuação LEED, por meio da alteração dos materiais constituintes do concreto.

2. INTRODUÇÃO

Devido ao grande consumo de recursos naturais e emissões poluentes causados pela construção civil, há uma crescente necessidade de redução dos impactos ambientais e bus-

ca por alternativas sustentáveis neste setor. Grande parte destes impactos vem da etapa da produção dos materiais utilizados na construção civil e um dos materiais que se destaca é o concreto.

O concreto é o segundo material mais consumido no mundo e, por este motivo, alternativas para melhoria deste material contribuem significativamente para tornar a construção mais sustentável.

Uma forma de avaliar os impactos ambientais associados a todas as etapas da vida de um produto ou serviço é a chamada Avaliação de Ciclo de Vida (ACV), que é regulada

pelo padrão internacional ISO 14044 (e EN15978 especificamente para edificações) e sua aplicação na área de construção civil é utilizada mundialmente para promover desenvolvimento sustentável.

A ACV foi utilizada para quantificar e analisar a contribuição dos impactos ambientais de uma edificação comercial no Brasil, que possui características sustentáveis asseguradas via certificado LEED. As fontes de dados de entrada são provenientes da documentação do projeto, principalmente o projeto estrutural e lista de materiais com quantitativo e especificações.

O crédito do LEED como estudo

de ACV pode atingir até 4 pontos e tem o intuito de medir o desempenho ambiental de produtos e materiais utilizados, analisando a estrutura, a fundação e a envoltória, com foco nos materiais, bem como estudando como se pode diminuir os impactos negativos causados ao meio ambiente.

Esses 4 pontos para o crédito de ACV são divididos da seguinte forma:

- ▶ 1 ponto – mínimo garantido por realizar o estudo de ACV;
- ▶ 2 pontos – 5 % de redução de impacto;
- ▶ 3 pontos – 10% de redução de impacto;
- ▶ 4 pontos – 20% de redução de impacto.

Quando o estudo de ACV é feito na obra, já se garante 1 ponto na certificação LEED e os demais pontos são obtidos com o resultado de mudanças implementadas para diminuir os impactos globais da edificação.

Este trabalho mostra como algumas alterações nos traços de concreto desta obra contribuíram para a redução dos impactos ambientais e o aumento da pontuação LEED da edificação.

3. AVALIAÇÃO DO CICLO DE VIDA DA OBRA

O estudo de Avaliação do Ciclo de Vida da edificação em questão foi feito com o uso do software eToolLCD. Inicialmente, foi necessário detalhar as melhorias que foram implantadas no projeto, incluindo uma estimativa de redução no consumo de materiais quando comparado com práticas atuais de mercado ou com o projeto básico. Por exemplo: laje pretendida comparada com laje maciça permite uma redução de X% de concreto e uma redução de Y% de aço. Esse tipo

de informação é apresentado como resultado do estudo.

O cálculo do potencial de aquecimento global inicial foi realizado a partir dos traços de concreto advindos da concreteira. Em seguida, procedeu-se o estudo de dosagem com vistas a reduzir o consumo de cimento e a utilizar materiais mais sustentáveis como, por exemplo, o

cimento composto com alto teor de escória granulada de alto forno. Por fim, calculou-se o potencial de aquecimento global com os novos traços de concreto.

No estudo inicial, estimou-se que, ao longo do período de 60 anos, a emissão de CO₂ seria de aproximadamente 30.000 toneladas, o que equivale a cerca de 150.000 árvores para

▶ Tabela 1 – Cálculo inicial dos impactos ambientais da edificação

Soma do Potencial de Aquecimento Global (PAG) em kg CO ₂ e por materiais	Torre	Total
Nome dos elementos		
Concrete Unreinforced Blast Furnace Slag Blends 40 MPa 10% BFS	11,092,235.12	11,092,235.12
Concrete Unreinforced Portland Cement Blends 30 MPa	5,395,587.30	5,395,587.30
Concrete Unreinforced Portland Cement Blends 40 MPa	3,448,111.15	3,448,111.15
Cementitious Binders Mortars and Renders 1 cement : 4 sand	3,416,646.17	3,416,646.17
Concrete Unreinforced Blast Furnace Slag Blends 50 MPa 10% BFS	2,515,701.84	2,515,701.84
Concrete Unreinforced Portland Cement Blends Unspecified	1,697,405.04	1,697,405.04
Ferrous Metals Steel Reinforcement bar Unspecified	1,104,119.89	1,104,119.89
Concrete Unreinforced Blast Furnace Slag Blends 30 MPa 10% BFS	759,522.24	759,522.24
Metals (Non-Ferous) Aluminium Unspecified	342,232.86	342,232.86
Plastics Acrylic Unspecified	236,242.93	236,242.93
Glazing Glass and Films Flat Glass	212,641.53	212,641.53
Paints and Finishes Unspecified 1 Coat	129,628.42	129,628.42
Metals (Non-Ferous) Aluminium Extruded	83,990.78	83,990.78
Glazing Windows Aluminium Framed No Thermal Break Single Glaze Domestic Fixed	80,035.84	80,035.84
Ferrous Metals Steel General Unspecified	37,354.44	37,354.44
Glazing Windows Timber Framed Double Glaze Domestic 50% Opening	15,984.76	15,984.76
Plastics High Density Polyethylene (HDPE) Unspecified	14,820.26	14,820.26
Ferrous Metals Steel Stainless Unspecified	9,582.82	9,582.82
Plaster and Mineral Derived Products 100% Primary Gypsum Plaster Unspecified	7,970.57	7,970.57
Rubber Synthetic	5,169.80	5,169.80
Resins and Adhesives Mastic Sealant	25.41	25.41
Timber Sustainably Sourced General Unspecified	-9,259.54	-9,259.54
Timber Sustainably Sourced Plywood Unspecified	-69,531.79	-69,531.79
Total	30,526,217.86	30,526,217.86



fazer a compensação, como mostra a Tabela 1.

Em decorrência desta grande emissão de CO₂, a diminuição dos impactos causados pelo concreto foi um dos focos principais deste estudo.

De acordo com a NBR 16697/2018, o teor de escória do CP II E pode variar de 6 a 34% e do CP III de 35 a 75%. De acordo com o relatório de ensaio do cimento fornecido para esta obra, o cimento CP III 40 RS apresentou teor de escória igual a 44%.

A escória de alto forno é um resíduo do processo siderúrgico, resultante da fabricação do ferro gusa. Sua adição na fabricação do cimento, em substituição ao clínquer, contribui para a redução dos impactos ambientais, pois evita a queima de combustível fóssil e a descarbonatação do calcário relativas à produção de clínquer. Por este motivo foi recomendado o uso do cimento CP III em algumas estruturas desta obra e, com isso, já foi possível observar uma melhoria significativa no estudo de redução do impacto ambiental.

A alteração do tipo de cimento possibilitou uma redução total de 9,78% na emissão de CO₂ para o escopo em análise, que representa 2.934 toneladas de CO₂, equivalente a aproximadamente 14.670 árvores para fazer a compensação, de acordo com o requisito do crédito LEED. Esta redução não se refere a edificação como um todo, incluindo energia e outros elementos construtivos e instalações, por exemplo.

Com essas melhorias, o projeto alcançou 12% de redução de impacto em GWP e 10% em outros 2 indicadores, garantindo os 3 pontos na certificação LEED, como mostra Figura 1.

Todas as melhorias aplicadas ao projeto tiveram uma relevância maior no Potencial de Aquecimento Global (GWP), a principal delas foi o uso do cimento com elevado teor de escória de alto forno, que também ajudou a minimizar os impactos de outros indicadores, como o potencial de acidificação do solo e da água (AP) e o potencial de criação fotoquímica de


ozônio (POCP). A certificação LEED pede que para obter 3 pontos é necessário reduzir 10% dos impactos em 3 indicadores, sendo um deles obrigatoriamente o GWP.

4. MELHORIAS NO CONCRETO DA OBRA

Durante a fase inicial da obra, foram feitos estudos prévios de dosagem com o objetivo de reduzir o consumo de cimento, mitigar manifestações patológicas e utilizar materiais mais sustentáveis. Os estudos de dosagem foram feitos com base nas especificações de projeto para os seguintes elementos estruturais:

- ▶ Blocos de fundação: $f_{ck} \geq 40$ MPa, $E_{cs} \geq 32$ GPa para tensão de 14 MPa e relação $a/c \leq 0,55$;
- ▶ Lajes protendidas dos subsolos: f_c 7 dias ≥ 35 MPa, $f_{ck} \geq 40$ MPa, $E_{cs} \geq 32$ GPa para tensão de 14 MPa e relação $a/c \leq 0,55$;
- ▶ Paredes de concreto aparente: $f_{ck} \geq 40$ MPa, $E_{cs} \geq 32$ GPa para tensão de 14 MPa e relação $a/c \leq 0,55$;
- ▶ Elementos estruturais do 3º subsolo ao 5º pavimento: $f_{ck} \geq 40$ MPa, $E_{cs} \geq 32$ GPa para tensão de 14 MPa e relação $a/c \leq 0,55$;
- ▶ Pilares da fundação ao pavimento 0: $f_{ck} \geq 50$ MPa, $E_{cs} \geq 37$ GPa para tensão de 18 MPa e relação $a/c \leq 0,55$;
- ▶ Elementos estruturais do 6º pavimento à cobertura: $f_{ck} \geq 35$ MPa, $E_{cs} \geq 29$ GPa para tensão de 12 MPa e relação $a/c \leq 0,55$;
- ▶ Reservatório: $f_{ck} \geq 40$ MPa, $E_{cs} \geq 32$ GPa para tensão de 14 MPa e relação $a/c \leq 0,55$.

No caso dos blocos de fundação, o uso do cimento CP III foi recomendado,



não somente para a redução dos impactos ambientais, mas também para a redução das temperaturas internas do con-

creto durante o processo de hidratação do cimento, o que contribui para mitigar a formação de fissuras de origem térmica e a

formação de etringita tardia (DEF), que podem comprometer a segurança e durabilidade das estruturas.

► Tabela 2 – Melhorias nos traços de concreto da obra

f_{ck} (MPa)	E_{cs} (GPa)	Elemento estrutural	Traço	Tipo de cimento	Consumo (kg/m ³)													
					Cimento	Silica ativa	Areia natural	Areia artificial	Brita 0	Brita 1	Água	Aditivo polifuncional	Aditivo <i>mid-range</i>	Aditivo super plastificante	Estabilizador de hidratação	Compensador de retração	Micro fibra	Aditivo cristalizante
40	32	Blocos de fundação	Inicial	CP II E 40	394	—	219	511	—	1015	188	3,94	—	—	—	—	—	—
			Final	CP III 40 RS	394	—	219	511	—	1015	188	3,94	—	—	—	—	—	—
40	32	Lajes protendidas dos subsolos	Inicial	CP III 40 RS	380	27	228	532	—	1045	170	—	1,90	—	—	10	0,6	—
			Final	CP II E 40	340	27	239	557	—	1045	170	3,40	1,02	—	0,734	10	0,6	—
40	32	Paredes de concreto aparente	Inicial	CP II E 40	420	—	507	217	152	863	180	3,36	1,26	—	0,63	10	—	—
			Final	CP III 40 RS	360	23	566	377	508	339	180	2,88	1,08	1,70	0,54	10	—	—
40	32	Reservatório	Inicial	CP II E 40	420	—	507	217	152	863	180	3,36	1,26	—	0,63	10	—	3,29
			Final	CP III 40 RS	360	23	566	377	508	339	180	2,88	1,08	1,70	0,54	10	—	2,88
35	29	Estrutura do 6º pavimento à cobertura	Inicial	CP II E 40	349	—	230	536	152	859	188	3,49	—	—	—	—	—	—
			Final	CP III 40 RS	345	—	229	534	153	866	190	2,76	—	—	—	—	—	—
40	32	Estrutura do 3º subsolo ao 5º pavimento	Inicial	CP II E 40	375	—	221	516	153	866	190	3,00	—	—	—	—	—	—
			Final	CP III 40 RS	375	—	221	516	153	866	190	3,00	—	—	—	—	—	—
50	37	Pilares da fundação ao pavimento 0	Inicial	CP II E 40	462	—	273	409	0	1026	176	3,23	—	—	—	—	—	—
			Final	CP III 40 RS	430	—	207	482	153	866	190	3,44	—	—	—	—	—	—



Para a realização do estudo térmico dos blocos de fundação, foram feitas simulações computacionais tridimensionais por meio do método dos elementos finitos, para avaliar as evoluções de temperaturas de alguns pontos da massa do concreto e consequentes tensões de tração oriundas do resfriamento do material. Como resultado deste estudo, foram definidas as temperaturas de lançamento do concreto e o plano de execução com menor risco de fissuração.

No caso das lajes protendidas do subsolo, como foi especificada resistência inicial superior a 35 MPa aos 7 dias, devido à protensão do concreto, adotou-se o cimento CP II, pois este apresenta maiores resistências nas idades iniciais se comparado ao cimento CP III. Para os demais elementos estruturais, foram feitos estudos de dosagens comparando concretos com uso do cimento CP II e do cimento CP III.

Os estudos de dosagem para definição dos diferentes traços de concreto foram feitos com o objetivo de reduzir o consumo de cimento, focando na redução do impacto ambiental. Normalmente o uso do cimento CP III no concreto em comparação ao cimento CP II exige maior consumo para obter a mesma resistência de projeto, porém nos estudos de dosagem feitos para esta obra, foi possível perceber que os concretos com os dois tipos de cimento apresentaram resistências à compressão praticamente iguais, o que resultou na escolha do CP III para boa parte dos elementos estruturais, favorecendo ainda mais a pontuação do LEED e a redução dos impactos ambientais, devido ao emprego de cimentos com maior teor de escória de alto forno.

No concreto protendido das lajes dos subsolos, se fosse utilizado o cimento CP III seria necessário aumentar o consumo de cimento para atender à resistência inicial especificada

em projeto. Neste caso, foi utilizado o cimento CP II e foi adicionada sílica ativa ao concreto, como substituição parcial do cimento, com o objetivo de reduzir o seu consumo no traço.

A sílica ativa, além de melhorar a qualidade do concreto, diminui o consumo de cimento e contribui para a redução do impacto ambiental, reduzindo a emissão de CO₂, pois é um resíduo industrial.

A Tabela 2 apresenta os traços de concreto estudados pela concreteira, que foram chamados de “Inicial”, e os traços de concreto ensaiados com o objetivo de mitigar manifestações patológicas e reduzir os impactos ambientais, que foram chamados de “Final”, pois esses foram os traços de concreto utilizados na execução das estruturas.

Os traços considerados como iniciais representam as dosagens sem as melhorias propostas. Durante as dosagens experimentais no laboratório da concreteira, foram feitas alterações de modo a obter concretos com melhores desempenhos, seja no atendimento às especificações de projeto, seja para melhor tratar a questão da sustentabilidade.

Com base nestas melhorias nos traços de concreto, foi possível fazer os cálculos para definição da pontuação LEED e o projeto atingiu os requisitos do crédito para obtenção de 3 pontos no total.

A Figura 2 apresenta o resultado final do software eToolLCD após as melhorias no concreto da obra.

O uso do cimento CP III contribuiu para a diminuição do impacto incorporado do concreto, garantindo a viabilidade dos outros 2 pontos na certificação LEED desta obra.



► **Figura 2**
Resultado final do software eToolLCD

5. CONCLUSÕES

Este estudo mostrou a importância da escolha dos materiais constituintes do concreto para a redução dos impactos ambientais na fase inicial de projeto. As alterações feitas nos traços de concreto permitiram a obtenção de 3 pontos na certificação LEED desta obra, com redução de impacto maior que 10% em pelo menos três indicadores de desempenho, incluindo o Potencial de Aquecimento Global.

Além da redução dos impactos ambientais, as alterações nos traços


de concreto desta obra permitiram a mitigação de eventuais manifestações patológicas, tais como: fissuração de origem térmica e formação de etringita tardia nos blocos de fundação; fissuração causada pela retração plástica e/ou por secagem nas lajes protendidas dos subsolos, paredes de concreto aparente e reservatório; entre outras.

Além do atendimento das especificações de Projeto, estas melhorias nos traços de concreto trouxeram benefícios para a construtora, tais como:

- ▶ Redução do consumo de cimen-

to, através de estudos prévios de dosagem;

- ▶ Redução de manifestações patológicas nas estruturas de concreto;
- ▶ Redução do custo da obra;
- ▶ Diferencial de mercado e inovação;
- ▶ Responsabilidade ambiental com a obtenção de 3 pontos na certificação LEED.

Ressalta-se que essas melhorias foram possíveis pois os estudos de dosagem e de Avaliação do Ciclo de Vida da edificação foram feitos nas fases iniciais do projeto. 

▶ REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- [1] EN 15978. Sustainability of construction works – Assessment of environmental performance of buildings - Calculation method. BSI, 2011.
- [2] ISO 14044. Gestão ambiental – Avaliação do ciclo de vida - Requisitos e orientações. ABNT, 2014.
- [3] NBR 16697. Cimento Portland – Requisitos. ABNT, 2018.

Sistemas de Fôrmas para Edifícios

Recomendações para a melhoria da qualidade e da produtividade com redução de custos



ANTONIO CARLOS ZORZI

SISTEMAS DE FÔRMAS PARA EDIFÍCIOS: RECOMENDAÇÕES PARA A MELHORIA DA QUALIDADE E DA PRODUTIVIDADE COM REDUÇÃO DE CUSTOS

Autor: Antonio Carlos Zorzi

O livro propõe diretrizes para a racionalização de sistemas de fôrmas empregados na execução de estruturas de concreto armado e que utilizam o molde em madeira

As propostas foram embasadas na vasta experiência do autor, diretor de engenharia da Cyrela, sendo retiradas de sua dissertação de mestrado sobre o tema.

DADOS TÉCNICOS

ISBN 9788598576237
Formato: 18,6 cm x 23,3 cm
Páginas: 195
Acabamento: Capa dura
Ano da publicação: 2015

Patrocínio



Aquisição:
www.ibracon.org.br
(Loja Virtual)